

Техническая информация (10/2019)

2K 2:1 FastDry CLEARCOAT

MOBILHEL[®]
... for the cars we love

Назначение:

- Лак предназначен для частичной и полной ремонтной покраски
- Низкая вязкость – легкое применение
- Короткое время сушки: 15 мин при 60°C или 30 мин при 40°C
- Экономия энергетических затрат при воздушной сушке
- Высокая производительность
- Быстрое полирование
- Долгий срок службы покрытия
- Высокий блеск

УПАКОВКА

Упаковка:

6 x 1.0 л
4 X 5.0 л

Артикул:

40093102
40093104



СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

MOBILHEL 2K HS HARDENER 4100 (отвердитель)

Упаковка:

6 x 0.5 л
4 x 2.5 л

Артикул:

41958381
41958313

MOBILHEL 2K HS HARDENER 4300 (отвердитель)

Упаковка:

6 x 0.5 л
4 x 2.5 л

Артикул:

47774901
47774903

ГИГИЕНА И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:

бесцветный

Тип:

акриловое связующее

Плотность:

0,979 г/мл



2004/42/II B(d) (420) 420

Категория EU VOC и ограничения: II B (d), допустимая концентрация готовой смеси составляет 420 г/л; данная готовая смесь содержит 420 г/л.



2K материалы реагируют с влагой, поэтому все рабочие емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. В процессе работ отн. влажность воздуха не должна превышать 80%

ТИП ПОДЛОЖКИ

MOBILHEL базовая эмаль


ПОДГОТОВКА СМЕСИ



Соотношение смешивания по объему:



2 части **MOBIHEL 2K 2:1 FastDry CLEARCOAT**
1 часть **MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100**
(отвердитель)




2 части **MOBIHEL 2K 2:1 FastDry CLEARCOAT**
1 часть **MOBIHEL 2K HS HARDENER 4300**
(отвердитель)



Соотношение смешивания по весу:

100 г **MOBIHEL 2K 2:1 FastDry CLEARCOAT**
53 г **MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100** или **4300**
(отвердитель)



Жизнеспособность смеси:

2 ч / 20 °C



Рабочая вязкость:


15 - 18 с
DIN 53211 Ф4 мм / 20°C

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Распыление:

1,2 – 1,3 мм
2 – 2,5 бар
1 тонкий слой
1 полный слой
Толщина сухой пленки = 50 - 60 мкм



Межслойный интервал:

5 - 10 мин / 20°C
Выдержка перед сушкой в ОСК = 10 - 15 мин

ВРЕМЯ СУШКИ



Время сушки:

MOBIHEL 2K HS hardener 4100
при 20 °C = 120 мин
при 40 °C = 30 мин
при 60 °C = 15 мин

MOBIHEL 2K HS hardener 4300
при 30 °C = 90 мин
при 40 °C = 30 мин
при 60 °C = 20 мин



Время ИК сушки:
(короткие инфракрасные волны)

10 – 15 мин
Расстояние до детали = 70 - 80 см

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ



Срок хранения:

2 года

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Бережть от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. - Не курить. Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. В случае раздражения кожи или появления сыпи: Обратиться за медицинской помощью.

Продукт содержит органические растворители.

Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ